

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۰ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. سطح داخلی این روکش ها با یک لایه چسب حرارتی پوشیده شده است که بر اثر حرارت ذوب و باعث آب بندی مناسب می شود. این تیوب ها به صورت برش خورده عرضه می گردند.



موارد مصرف :

- عایق سرکابل و مفصل های فشار ضعیف
- مفصل های فشار ضعیف، متوسط و قوی
- (جهت آب بندی و حفاظت مکانیکی مفصل)



ویژگی ها :

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- قابل استفاده در محیط های Indoor و Outdoor
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد نفتی و رطوبت
- قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۵۵ تا مثبت ۱۲۵ درجه سانتی گراد
- دارای استقامت عایقی بیشتر از 20 kV/mm



Color
■ Black

این روکش ها در چهار تیپ مطابق ابعاد و مشخصات جداول صفحه بعد عرضه می شوند.



جدول ابعاد و بسته بندی روکش مدل MWC10

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتی متر)
MWC 12/3	12	3	1.8	100
MWC 55/16	55	16	2.7	100
MWC 75/22	75	22	3	100

جدول ابعاد و بسته بندی روکش مدل MWC20

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتی متر)
MWC 12/3	12	3	2.5	100
MWC 19/6	19	6	3	100
MWC 28/9	28	9	3.55	100
MWC 38/12	38	12	3.9	100
MWC 51/16	51	16	4	100
MWC 68/22	68	22	3	100
MWC 75/22	75	22	4.1	100
MWC 85/25	85	25	4.3	100
MWC 105/30	105	30	4.3	100
MWC 130/36	130	36	4.3	100
MWC 140/42	140	42	4.3	100
MWC 160/50	160	50	4.3	100
MWC 180/58	180	58	4.3	100

جدول ابعاد و بسته بندی روکش مدل MPS10

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتی متر)
FSA (MPS 10) 12/3	12	3	1.6	100
FSA (MPS 10) 19/6	19	6	2.2	100
FSA (MPS 10) 30/8	30	8	2.2	100
FSA (MPS 10) 40/12	40	12	2.2	100
FSA (MPS 10) 50/16	50	16	2.5	100
FSA (MPS 10) 75/22	75	22	2.8	100
FSA (MPS 10) 115/34	115	34	3.3	100
FSA (MPS 10) 140/42	140	42	3.5	100

جدول ابعاد و بسته بندی روکش مدل MPS20

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتی متر)
FSA (MPS 20) 13/4	13	4	2.3	100
FSA (MPS 20) 19/6	19	6	2.6	100
FSA (MPS 20) 33/8	33	8	3.2	100
FSA (MPS 20) 45/12	45	12	4.4	100
FSA (MPS 20) 51/16	51	16	4.3	100
FSA (MPS 20) 85/25	85	25	4.2	100
FSA (MPS 20) 105/30	105	30	4.1	100
FSA (MPS 20) 130/36	130	36	4	100
FSA (MPS 20) 165/50	165	50	4.3	100
FSA (MPS 20) 185/50	185	50	4.4	100